Notranje polnilo

Tehnični informativni list



500g / Št.101209 / EAN 4016215101209
1kg / Št.101261 / EAN 4016215101261
5kg / Št.101247 / EAN 4016215101247
10kg / Št.101285 / EAN 4016215101285
20kg / Št.101254 / EAN 4016215101254

S celulozo ojačana mavčna masa na osnovi mavca za notranje stene in strope. Izjemno primerna za zapolnjevanje razpok in lukenj, glajenje neravnih površin, vgradnjo sornikov, fugiranje mavčnih plošč in modeliranje.

- za zapolnjevanje, glajenje in modeliranje
- prožna kitna masa na osnovi mavca
- z metilcelulozo za optimalen oprijem
- Enostavna in varna obdelava
- Čas priprave: 60 minut
- se strdi brez razpok.
- je idealna podlaga za barve, tapete in podobno.

Področje uporabe

Gladka notranja kitna masa na osnovi mavca za stenske in stropne površine.

Priprava

Za vse mineralne podlage (betonski, mavčni, apneni in cementni omet, zidovje itd.) ter mavčne kartonske in mavčno-vlaknene plošče. Ni primerno za steklo, kovino, plastiko in les. Za notranje površine, izpostavljene vlagi, in za zunanjo uporabo priporočamo baufan zunanji kit.

Podlaga mora biti suha, trdna, brez prahu in maščobe. Odstranite ohlapne dele. Zelo gladek beton ter močno vpojne, peščene in kredaste podlage predhodno obdelajte z baufan Tiefgrund LF.

Obdelava

V 1 del prostora nasujte 2 dele notranjega kit za stene »baufan« in dodajte čisto, hladno vodo ter mešajte, dokler ne nastane pastozna masa brez grudic (mešalno razmerje: 1 kg notranjega kita za stene »baufan« – približno 600 ml vode). Mešanico pustite stati približno tri minute, nato pa jo še enkrat premešajte. Pripravljena kitna masa ostane uporabna približno 1 uro in je ne smete naknadno redčiti.

baufan notranji kit nanesite z lopatico ali gladilko in ga poravnajte z površino. Kit se enostavno gladi, po popolnem sušenju pa ga je po potrebi mogoče dodatno brušiti. Da bi pri popravilih izenačili vpojnost površine, je priporočljivo, da po popolnem sušenju obdelane površine ali celotno površino še enkrat obdelate z baufan Tiefgrund LF.

Poraba

približno 1 kg prahu na m² pri debelini nanosa 1 mm

Shranjevanje

Embalažo je treba dobro zapreti ter shraniti na hladnem in suhem mestu.

Opombe

Hranite izven dosega otrok. Ne uporabljajte pri temperaturi predmeta in prostora pod +5 °C. Orodje po uporabi očistite z vodo.

Pred uporabo upoštevajte varnostne podatke v varnostnem listu. Najnovejše varnostne liste lahko dobite na naši spletni

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

strani www.baufan.de.

Za recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Otrdele ostanke materiala lahko odvržete med gospodinjske odpadke ali kot gradbiščne odpadke (oznaka odpadka EWC 17 08 02).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.