Apnena kitna masa 904

Tehnični informativni list

/ Št.026503208 / EAN 4016215105221



Apnena kitna masa, pripravljena za uporabo, za mineralne podlage v notranjih prostorih. Apnena kitna masa profimur se odlikuje po visoki prepustnosti za difuzijo vodne pare ter uravnava in izenačuje vlažnost v prostoru. Po popolnem sušenju se zglajene površine zelo enostavno brušijo.

- pripravljen za uporabo
- za mineralne podlage
- Zelo dobre lastnosti brušenja
- brez konzervansov, topil in mehčalcev
- zelo diha
- za zaprte prostore

Področje uporabe

Bela, takoj uporabna zapolnilna masa na mineralni osnovi za stenske in stropne površine v notranjih prostorih.

Priprava

Primerno za vse mineralne podlage (beton, porozni beton, kalcijev silikatne plošče, apneni in cementni omet, zidovje itd.). Ni primeren za mavčne podlage (mavčni ometi, mavčne kitne mase, mavčne plošče), tla, disperzijske podlage, steklo, kovino, plastiko in les. Podlaga mora biti suha, nosilna, brez prahu in maščobe. Močno vpijajoče, peskaste in kredaste podlage ter brušene površine je treba predhodno obdelati s silikatnim fiksativom.

Obdelava

profimur apneno kitno maso pred uporabo dobro premešajte (po možnosti strojno, pri čemer lahko dodate do 3 % vode) ter jo nanesite z lopatico ali gladilko in jo poravnajte z površino. Pri nanosu na celotno površino je največja debelina sloja 4 mm. Po popolnem sušenju se profimur apneni kit po potrebi lahko rahlo dodela z brušenjem (z zrnatostjo 150 ali več).

Nanos s brizganjem:
Uporabljajte izključno airless brizgalnike, ki jih je proizvajalec opreme odobril za nanos brizgalnih kitov. Delovni tlak: 130 bar; velikost šobe: 551; dolžina cevi: največ 15 m.

Masa se utrdi s sušenjem – čas sušenja je odvisen od debeline nanosa, lastnosti podlage in okoljskih pogojev. Nadaljnje premaze in lepljenje izvedite šele po popolnem sušenju zglajene površine.

Poraba

približno 1,7 kg na m² pri debelini nanosa 1 mm. Natančno porabo je treba ugotoviti s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite, zaščitite pred otroki in shranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe

Ne uporabljajte pri temperaturi predmeta in prostora pod +5 °C ali nad +35 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Najnovejše varnostne liste lahko pridobite na naši spletni strani www.baufan.de ali na naslovu info@baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Za recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Zasušene ostanke materiala lahko odvržete med gospodinjske odpadke ali kot gradbiščne odpadke. Neutrjene ostanke odvržite v skladu s šifro odpadkov EWC 08 04 10. Preprečite, da bi se snov izlila v kanalizacijo, vodo ali v tla.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.