Silikatna notranja barva

Tehnični informativni list

5l / Št.021026 / EAN 4016215021026
10l / Št.021033 / EAN 4016215021033



Barve za notranje prostore na silikatni osnovi z visoko pokrivnostjo, namenjene novim in obnovitvenim premazom na mineralnih podlagah. Barva brez konzervansov prepriča s svojim elegantnim mat finišem in visoko prepustnostjo za difuzijo vodne pare.

- Visoko neprozorna notranja barva na osnovi silikatov
- za mineralne podlage
- Visoka prepustnost za vodno paro
- Kontrastno razmerje razreda H_{10}-2 pri porabi 6 m²/l
- Odpornost na mokro drgnjenje R razred 3 v skladu z DIN EN 13300
- Stopnja sijaja G4: mat
- brez konzervansov
- Brez topil, mehčal in snovi, ki povzročajo meglenje
- za razprševanje brez zraka

Področje uporabe

Bela disperzijska silikatna barva v skladu z DIN 18363 za notranje stenske in stropne površine.

Priprava

Za vse mineralne podlage (kot so beton, zidovje, kitne mase, cementni, mavčni in apneni ometi), mavčne plošče in druge plošče za suho gradnjo, mineralno netkano tkanino ter trdno prilepljene barve z mineralnimi, silikatnimi in mat disperzijskimi barvami. Podlaga mora biti suha, čista, nosilna ter brez prahu in maščobe. Z podlage odstranite ohlapno gradivo, stare tapete in slabo prilepljene barve. Močno vpojne, peščene in kredaste podlage grundirajte z baufan silikatnim fiksativom. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno baufan kitno maso.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, krtačo, čopičem, ploskim čopičem ali primernim razpršilnikom. Podlago lahko razredčite z največ 10 % sredstva baufan Silikat-Fixativ, končni premaz pa nanesite nerazredčen po popolnem sušenju prvega sloja barve. Pri premazovanju večjih površin delajte po načelu »mokro na mokro«, da se izognete nastanku prehodov. Orodje očistite z vodo takoj po uporabi.

Čas sušenja:
približno 5 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % relativne vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih je čas sušenja ustrezno daljši.

Barvno prilagajanje:
Z največ 3 % univerzalnih koncentratov za barvno prilagajanje (samo tipi LW-Oxyd).

Navodila za nanos z airless brizgalnikom:
Kot brizganja: 50°
Šoba: 0,023 – 0,027
Tlak brizganja: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Poraba
Gladke površine/drobnozrnate plasti ometa → od 125 ml/m² Natančno količino porabe določite tako, da na predmet nanesete testni premaz.

Shranjevanje
Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe
Temperatura obdelave:
od +5 °C do +30 °C za material, zrak in podlago

Hranite izven dosega otrok. Pokrijte površine, ki jih ne nameravate premazati. Zaradi visoke vrednosti pH se izogibajte stiku z očmi in kožo. Priporočljivo je nositi rokavice in zaščitna očala (ne iz stekla). V primeru stika s kožo sperite z obilo vode. V primeru stika z očmi takoj izperite z obilo vode in po potrebi poiščite zdravniško pomoč. Pri brizganju uporabite kombinirani filter A2/P2. Med nanašanjem in sušenjem poskrbite za zadostno prezračevanje. Med uporabo barve se izogibajte jesti, piti in kaditi. Preprečite, da bi se izdelek izlil v kanalizacijo, vodne vire ali tla.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de.

Mejna vrednost VOC v EU za ta izdelek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Največja vsebnost VOC v tem izdelku: 1 g/l.

Odstranjevanje:
Za recikliranje oddajajte le popolnoma izpraznjene embalaže. Zasušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Tekoče ostanke odstranite v skladu s šifro odpadkov 08 01 12.

GISCODE za premaze: BSW40

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.