



Ta visokokakovostna silikatna notranja barva navdušuje z visoko pokrivnostjo in izjemno prepustnostjo za vodno paro. Ne vsebuje konzervansov, podpira zdravo notranjo klimo in je idealna za mineralne podlage. Mat zaključek zagotavlja enakomeren, naraven videz površine ter dolgotrajno lepo stensko in stropno površino.

- Visoko neprozorna notranja barva na osnovi silikatov
- za mineralne podlage
- Visoka prepustnost za vodno paro
- Razred kontrastnega razmerja 2 z izkoristkom 6 m²/l
- Razred odpornosti na mokro abrazijo 3 v skladu z DIN EN 13300
- Stopnja sijaja mat mat
- brez konzervansov
- Brez topil, mehčal in snovi, ki povzročajo meglenje
- za razprševanje brez zraka

Področje uporabe

Bela disperzijska silikatna barva v skladu z DIN 18363 za notranje stenske in stropne površine.

Priprava

Za vse mineralne podlage (kot so beton, zidaki, izravnalne mase, cementni, mavčni in apneni ometi), mavčnokartonske plošče in druge suhomontažne plošče, mineralno volno ter trdno oprijemljive plasti mineralnih, silikatnih in mat emulzijskih barv. Podlaga mora biti suha, čista, stabilna ter brez prahu in maščob. S podlage odstranite ohlapen material, stare tapete in slabo oprijemljive plasti barve. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljito premažite s silikatnim utrjevalcem. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno bausilovo izravnalno maso.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, čopičem, krtačo, ploskim čopičem ali ustrezno brizgalno opremo. Osnovni premaz lahko razredčite z največ 10 % silikatnega utrjevalca, vrhnji sloj nanesite nerazredčen, ko se je prvi sloj barve posušil. Pri premazovanju večjih površin delajte mokro na mokro, da preprečite nalaganje. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Čas sušenja: približno 5 ur v normalnih razmerah (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah je čas sušenja daljši. Obarvanje: z največ 3 % univerzalnih koncentratov za obarvanje (samo tipi LW Oxyd). Opombe za nanašanje z brizganjem brez zraka: Kot brizganja: 50° Šoba: 0,023 - 0,027 Pršilni tlak: 120 - 180 bar

Poraba

Gladke površine/drobnozrnate plasti ometa → od 125 ml/m² Natančno količino porabe določite tako, da na predmet nanesete testni premaz.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave: +5 °C do +30 °C za material, krožeči zrak in podlago Ne prekrivajte površin, ki se barvajo. Hranite zunaj dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte razpršene meglice. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite zaščitna očala (ne steklena). V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite, da bi barvilo vstopilo v odtoke, vodne poti ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje. previdnost! Pri pršenju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte aerosola ali meglice. Pri pršenju uporabljajte kombinirani filter A2/P2. GISCODE za premazne materiale: BSW40 Mejna vrednost HOS za ta izdelek v EU: (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010) Vsebnost HOS v tem izdelku največ: 1 g/l

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.