# Derinlemesine Nüfuz Eden Astar - solventsiz

Teknik bilgi sayfası

1l / Ürün no.101506 / EAN 4016215101506
5l / Ürün no.101520 / EAN 4016215101520
10l / Ürün no.101551 / EAN 4016215101551




Yüksek penetrasyon etkisine sahip özel astarımız alt tabakaya derinlemesine nüfuz eder, zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeyleri güvenilir bir şekilde sağlamlaştırır ve eşit, azaltılmış emicilik sağlar. Uzun ömürlü kaplamalar ve mükemmel nihai sonuçlar için ideal temel - güvenli, verimli ve profesyonel.

- Solvent içermeyen Hydrosol akrilat astar
- Ultra ince hidrosol dispersiyonu sayesinde yüksek derinlik etkisi
- Zımparalama ve tebeşirleme yüzeylerini sağlamlaştırmak için kullanıma hazır
- Emiciliği düzenlemek için su ile 1:1'e kadar seyreltilebilir
- şeffaf kurutma
- iç ve dış mekanlar için

## Uygulama alanı

baufan Tiefgrund LF, zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeyleri sağlamlaştırmak ve emiciliği azaltmak için yüksek penetrasyon derinliğine sahip özel bir astardır.

## Hazırlık

Beton, sıva, tuğla vb. tüm mineral yüzeyler ve alçı levha için uygundur. Yüzey temiz, kuru, emici ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Konsolide edilemeyen veya yeterince yapışmayan yüzeyler tamamen çıkarılmalıdır. Şüpheniz varsa, bir test yüzeyi oluşturun.

## İşleme

Astarı sonraki ürün ile koordine edin. Emiciliği düzenlemek için baufan Tiefgrund LF 1:1'e kadar su ile seyreltilebilir. Kullanmadan önce iyice çalkalayın veya karıştırın ve bir fırça, boya fırçası veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulayın. Aletleri kullandıktan hemen sonra su ile temizleyin. Kurumuş sıçramaları daha sonra temizlemek zor olduğundan, işlem görmeyecek yüzeyleri önceden örtün. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 6 - 8 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullar altında daha uzun kuruma süresi.

## Tüketim

1 litre = seyreltilmemiş kaplama için yaklaşık 10 m² Nesneye bir test kat uygulayarak tam tüketim miktarını belirleyin.

## Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmadığı ve uygun şekilde saklandığı takdirde, raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 24 aydır (parti etiketine bakın).

## Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, ortam havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Sprey buharını solumayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Güvenlik gözlükleri takın. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

**İpucu:**
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.