



Kaplamalar ve emprenyeler için saf mineral astar. Mineral sıvalar ve silikat boyalar için bağlayıcı. Potasyum silikat, mineral yüzeyleri derin silisleştirme yoluyla katılaştırır, emiciliği azaltır ve sonraki katların yapışmasını iyileştirir. İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.

- zımpara sıvalarını astarlar ve sağlamlaştırır
- iç ve dış mekanlar için
- Silikat boyalar için alt tabaka ön işlemi
- film oluşumu olmadan güçlendirir
- Yüksek oranda su buharı geçirgenliği
- Koruyucu, çözücü ve plastikleştirici içermez

Uygulama alanı

Mineral yüzeyleri sağlamlaştırmak için potasyum silikat çözeltisi, emiciliği düzenler ve silikat boyalar için bir ön işlem olarak idealdir.

Hazırlık

Beton, duvar, tesviye bileşikler, çimento ve kireç sıva gibi tüm mineral yüzeyler için. Eski, kötü yapışmış boya katlarını ve gevşek sıvayı çıkarın.

İşleme

Kali-Wasserglas'ı bir fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulayın (püskürtme sırasında püskürtme buharını solumayın). Alt tabakanın emiciliğine bağlı olarak, Kali-Wasserglas su ile 1:3'e kadar seyreltilebilir (seyreltilmiş çözeltiyi hemen kullanın). Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Uygulama yapılmayacak yüzeyleri sıçramalardan koruyun. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 6 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullar altında daha uzun kuruma süresi.

Tüketim

Alt tabakaya bağlı olarak → 100 - 200 ml/m² Nesneye bir test katı uygulayarak kullanılan tam miktarı belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için en az + 5 °C. İşlem görmeyecek yüzeyleri film ile kaplayın. Cam, alüminyum, seramik, mermer ve benzeri malzemelerin üzerine sıçramasını önleyin. Kazara sıçrayanları derhal su ile temizleyin. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Sprey buharını solumayın. Kullanım sırasında yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. baufan Kali-Wasserglas görünür yüzeylerde son kat olarak kullanılamaz. Cilt tahrişine neden olur. Ciddi göz tahrişine neden olur. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Göze, cilde veya giysilere bulaştırmayın. Koruyucu eldiven/göz koruması kullanın (cam kullanmayın). GÖZLE TEMASI HALİNDE: Birkaç dakika boyunca dikkatlice su ile yıkayın. Mümkünse kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. CİLTTE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya tanımlama etiketini hazır bulundurun. İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal yönetmeliklere uygun olarak tehlikeli veya özel atık toplama noktasına atın. ürün kodu: M-SK02 Bu ürün için AB VOC sınır değeri: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Bu ürünün VOC içeriği maks.: 0,1 g/l

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.