

5l / Ürün no.020753 / EAN 4016215020753

10l / Ürün no.020753 / EAN 4016215020807



Yeni ve yenileme boyamaları için yüksek örtücülüğe sahip, çok beyaz bir cephe kaplama boyasıdır. Isı yalıtımlı kompozit sistemler için yenileme boyası olarak idealdir. Uzun süreli film koruması sayesinde boya, yosun ve yeşil tabakalara karşı dayanıklıdır. Bu cephe boyası, yüksek su buharı geçirgenliği ile öne çıkar ve şiddetli yağmura dayanıklı bir kaplama olarak güvenilir ve uzun ömürlü hava koşullarına karşı koruma sağlar; ayrıca cepheye bakımlı bir görünüm kazandırır.

- Aşınmaya dayanıklı cephe kaplaması
- Yosun ve yeşil tortulara karşı uzun süreli film koruması ile
- Yüksek opaklığa sahip ekstra beyaz kaplama
- Yüksek su buharı geçirgenliği
- yağmur geçirmez
- havasız püskürtülebilir
- Pürüzsüz bir yüzeyde tek kat için yaklaşık 6 m² için 1 litre

Uygulama alanı

Su buharı geçirgen ve şiddetli yağmura dayanıklı kaplamalar için beyaz cephe boyası; yosun ve yeşil tabakaya karşı uzun süreli film koruması sağlar.

Hazırlık

Tüm mineral zeminler (sıva, beton ve duvar gibi), sentetik reçineli sıvalar ile silikon reçine, dispersiyon silikat ve dispersiyon boyalarla sağlam bir şekilde yapışmış eski boya katmanları için uygundur. Zemin temiz, sağlam, kuru, dayanıklı ve toz ile yağdan arındırılmış olmalıdır. Sıkı tutunmayan eski boya katmanlarını ve gevşek sıvaları temizleyin. Mevcut yosun ve küf birikintilerini baufan Yosun ve Küf STOP ile temizleyin. Kumlanma, tebeşirlenme ve emiciliği yüksek zeminleri baufan Derin Zemin Hazırlayıcı LF ile ön işleminden geçirin. Tuz çıkmasını önlemek için yeni sıvaları kurallara uygun şekilde sulandırın. Çatlakları, delikleri ve pürüzleri uygun bir baufan macunla düzeltin.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça, boya fırçası, geniş fırça veya uygun püskürtme cihazı ile uygulayın. Astar kat olarak boya en fazla %5 su ile seyreltilebilir; son kat olarak ise ilk katın tamamen kurumadan sonra seyreltilmeden uygulanmalıdır. Daha geniş yüzeyleri boyarken, boya izlerinin oluşmasını önlemek için ıslak üzerine ıslak uygulama yapın. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.

Kuruma süresi:

Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici zemin) yaklaşık 6-8 saat; elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna göre uzar.

Renk tonlaması:

Uygun evrensel tonlama konsantreleri veya tam tonlu ve tonlama boyaları ile (toplam boya katının yapı fiziksel özelliklerini bozmayacak şekilde maks. %10 oranında ilave edilebilir. Işık ve hava koşullarına dayanıklılığa mutlaka dikkat edilmelidir.)

Airless püskürtme uygulaması ile ilgili bilgiler:

Püskürtme açısı: 50°

Nozul: 0,023 – 0,027

Püskürtme basıncı: 120 – 180 bar

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva tanesi → 150 ml/m²'den itibaren

Obje üzerinde deneme uygulaması yaparak kesin tüketim miktarını belirleyin.

Durum: 07.09.2026

Sayfa 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar

Uygulama sıcaklığı:

+5 °C ile +30 °C arası (malzeme, ortam havası ve zemin için)

Uygulamadan önce Güvenlik Bilgi Formu'ndaki güvenlikle ilgili bilgileri dikkate alın. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.baufan.de web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Püskürtme işlerinde A2/P2 kombine filtre kullanın. Uygulama ve kuruma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Boyayı kullanırken yemek yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Göz ve cilt ile temastan kaçının. Göz veya cilt ile temas halinde derhal suyla iyice durulayın. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

Bu ürün için AB VOC sınır değeri (Kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Bu ürünün maksimum VOC içeriği: 1 g/l.

Bertaraf:

Yalnızca tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sıvı kalıntıları 08 01 12 atık kodu altında bertaraf edin.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.