



3kg / Ürün no.102763 / EAN 4016215102763

5kg / Ürün no.102770 / EAN 4016215102770

10kg / Ürün no.102787 / EAN 4016215102787

PVC ve CV zemin kaplamalarının yanı sıra polar, tekstil, kumaş ve köpük destekli halılar için kullanıma hazır sabitleme. Kaplamalar güvenli bir şekilde yapışır, kabarmaz ve daha sonra zemine zarar vermeden çıkarılabilir (özellikle kiralık daireler için önerilir). Yerden ısıtılmalı odalar ve DIN EN 12529 uyarınca sandalye tekerlekleri ile kullanım için uygundur.

- Polar, tekstil, kumaş ve köpük destekli halıların yanı sıra PVC ve CV zemin kaplamaları için
- Su ile kolayca çıkarılabilir
- Güvenli yapışma
- EC 1'e göre çok düşük emisyon
- solvent içermez
- DIN EN 12529 uyarınca sandalye tekerleklerinden gelen yükler için uygundur
- Yerden ısıtma için uygundur
- iç mekanlar için

Uygulama alanı

PVC/CV kaplamalar ve halılar için sabitleme sistemi. Kabarcık oluşmadan sağlam tutunma sağlar, daha sonra kolayca sökülebilir. Kiralık daireler için idealdir; yerden ısıtma sistemli ortamlarda ve sandalye tekerleklerinin yarattığı yük altında da kullanılabilir.

Hazırlık

Çimento şap, fayans, PVC kaplamalar, V100 yonga levhalar, su geçirmez şekilde kaplanmış parke ve benzeri neme dayanıklı zeminlere uygulanabilir. Alt yüzey temiz, kalıcı olarak kuru, düz, sağlam ve ayırıcı maddelerden (örn. toz, yağ ve balmumu) arındırılmış olmalıdır. Pürüzlü veya düz olmayan alt yüzeylerde, zemin tesviye macunu ile düzeltme yapılmasını öneririz. Aşırı emici, kum salan ve gözenekli zeminleri baufan Tiefgrund LF ile ön işlemden geçirin. Yapıştırılacak zemin kaplaması iklimlendirilmiş, düz ve gergin olmalıdır.

İşleme

Zemin kaplamasını serin, kaba bir şekilde kesin ve yarısını geriye katlayın. Sabitleme maddesini kısa tüylü bir rulo veya dişli mala (A2 dişli) ile alt tabakaya uygulayın. Gerekli kuruma süresi geçtikten sonra kaplamayı yerleştirin ve eşit bir şekilde bastırın. Emici zeminlerde veya buhar geçirgen kaplamalarda kuruma süresi yaklaşık 15 dakikadır; emici olmayan zeminlere geçirimsiz kaplamalar (örn. PVC) döşenirken en az 30 dakikalık bir kuruma süresi beklemelidir. Zemin kaplamasının ikinci yarısını da aynı şekilde sabitleyin. Gerekirse kenarları ve birleşim yerlerini ağırlıklarla sabitleyin.

Sabitleme kalıntılarını temiz suyla temizleyin. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra temiz suyla temizleyin.

Kuruma süresi, uygulama sıcaklığına bağlıdır. %90'ın üzerindeki bağıl hava nemi, özellikle düşük sıcaklıklarla birleştiğinde kuruma süresini ve kalite özelliklerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Kaplamanın daha sonra sökülmesi:

Kaplamanın daha sonra sökülmesinden sonra, sabitleme kalıntıları su ve baufan duvar kağıdı sökücü ile temizlenebilir. Çözeltiyi yaklaşık 15 dakika etki etmesine izin verin, kalıntıları plastik bir spatula ile kazıyın ve suyla iyice durulayın.

Tüketim

yaklaşık 200-250 g/m²

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin ama donmayan bir yerde saklayın.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Notlar

Uygulama sıcaklığı:

Malzeme, ortam havası ve zemin için +10 °C ile +30 °C arası

Zemin kaplama üreticilerinin döşeme talimatlarına mutlaka uyulmalıdır. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Uygulama ve kuruma sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Yapıştırıcıyı kullanırken yemek yemek, içecek tüketmek ve sigara içmekten kaçınılmalıdır. Göz ve cilt ile temastan kaçınılmalıdır. Göz veya cilde temas etmesi durumunda derhal bol suyla iyice durulayın. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

Güvenlikle ilgili veriler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.baufan.de web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Bertaraf:

Yalnızca tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sıvı kalıntıları 08 04 10 atık kodu altında bertaraf edin.

GISCODE: D1

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.