# Kireç Kaplama

Teknik bilgi sayfası

2,5l / Ürün no.100011 / EAN 4016215100011
5l / Ürün no.100028 / EAN 4016215100028
10l / Ürün no.100035 / EAN 4016215100035




Beyaz kireç hidrat bazlı mineral boya. Kuruduktan sonra silinmeye dayanıklı bir yüzey oluşturur. Nemli odalar, çamaşır odaları, garajlar, bodrum katları, şarap mahzenleri, ahırlar ve benzeri alanlar için uygundur. Yağmurdan korunan mineral zeminlerde dış mekanlarda da kullanılabilir. Tarihi eser niteliğindeki binalar için idealdir. Yüksek beyazlık derecesi ve çok iyi nefes alabilirlik özellikleriyle öne çıkar.

- beyaz kireç hidrat bazlı mineral boya
- kullanıma hazır
- Nemli odalar, çamaşır odaları, garajlar, kilerler vb. için idealdir.
- Yüksek beyazlık derecesi
- leke tutmaz
- Yüksek oranda su buharı geçirgenliği
- Koruyucu, çözücü ve plastikleştirici içermez

## Uygulama alanı

İç ve dış yüzeyler için beyaz kireç hidrat bazlı mineral sıva kireci. Silinmeye dayanıklı, nefes alabilen, nemli ortamlar ve tarihi eserlerin korunması için idealdir.

## Hazırlık

Kireç ve çimento içeren sıvalar ve boyalar gibi tüm mineral zeminler için. Zemin alkaliye dayanıklı, kuru, temiz, sağlam, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Zeminden gevşek malzemeleri, eski duvar kağıtlarını ve zayıf yapışan boyaları temizleyin. Çok emici, kum salan ve tebeşirlenen zeminleri baufan Silikat-Fixativ ile ön işlemden geçirin. Şüphe durumunda deneme boyaması yapın. Çatlakları, delikleri ve pürüzleri uygun bir baufan macunla düzeltin.

## İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça, boya fırçası, geniş fırça veya uygun püskürtme cihazı ile uygulayın. Astar kat olarak boya gerekirse %15'e kadar suyla seyreltilebilir; son kat olarak ise seyreltilmeden uygulanmalıdır. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra temiz suyla temizleyin.

Kuruma süresi:
Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici zemin) yaklaşık 5 saat; elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna göre uzar.

Renk tonlama:
İç mekanlarda, Universal renk tonlama konsantreleri (LW Oxyd tipleri) ile maksimum %4 oranında renk tonlaması yapılabilir. Dış cephe boyamalarında renk tonlaması yapılmamalıdır.

Havasız püskürtme uygulaması ile ilgili uyarılar:
Öncelikle kireç boyası basınçsız olarak elenmelidir (göz aralığı 0,5 mm).
Makine filtresi: 30 mesh
Püskürtme açısı: 40°-50°
Nozul: 0,025 – 0,027
Püskürtme basıncı: 120 – 180 bar



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

**İpucu:**
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

## Tüketim
Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva tanesi → 150 ml/m²'den itibaren
Obje üzerinde deneme uygulaması yaparak kesin tüketim miktarını belirleyin.

## Depolama
Ambalajı iyice kapatarak serin, ancak donmayacak bir yerde saklayın.

## Notlar
Uygulama sıcaklığı:
Malzeme, ortam havası ve zemin için +5 °C ile +30 °C arası.

Uygulamadan önce Güvenlik Bilgi Formu'ndaki güvenlikle ilgili bilgileri dikkate alın. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.baufan.de web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Boyanmayacak yüzeyleri (cam, ahşap vb.) örtün ve sıçramalardan koruyun. Uygulama ve kuruma sırasında yeterli havalandırma sağlayınız. Püskürtme işlerinde A2/P2 kombine filtre kullanınız. Boya kullanımı sırasında yemek yemek, içecek tüketmek ve sigara içmekten kaçınılmalıdır. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

Dış mekanlarda boyanın dayanıklılığı, hava koşullarının etkilerine büyük ölçüde bağlıdır. Kireç boyası, baufan Lateks bağlayıcı ilavesiyle sentetik reçine ile güçlendirilebilir. Bu sayede aşınma direnci ve hava koşullarına karşı dayanıklılık artırılır. Diğer boyalarla karıştırmayın.

baufan Sürme Kireç, aynı malzeme ile sorunsuz bir şekilde yeniden boyanabilir. Diğer kaplama türleri uygulanmadan önce, sürme kireç mutlaka yıkanmalı veya fırçalanmalıdır.

Atık Bertarafı:
Yalnızca tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme artıkları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sıvı artıkları EWC atık kodu No. 08 01 12'ye göre bertaraf edin.

Kaplama malzemeleri için GISCODE: BSW60



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

**İpucu:**
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.