# Ağaç Yongası Boyası

Teknik bilgi sayfası

5l / Ürün no.020456 / EAN 4016215020456
10l / Ürün no.020500 / EAN 4016215020500




Bu tekstüre emülsiyon boya, kovadan çıkar çıkmaz eşit, kusursuz bir ahşap yongası görünümü yaratır. Uygulaması kolaydır, solvent içermez ve iyi örtücülüğü ile etkileyicidir. İç duvar ve tavan yüzeyleri için idealdir, modern ve sağlam bir yüzey dokusu oluşturur.

- İç duvar ve tavan yüzeyleri için beyaz emülsiyon dokulu boya
- Bağlantısız kaba lif yapısı
- Basit işleme
- beyaz opak
- Solvent, plastikleştirici ve buğulanmaya neden olan maddeler içermez

## Uygulama alanı

İç duvar ve tavan yüzeyleri için tekstürlü emülsiyon boya.

## Hazırlık

Tüm mineral yüzeyler (beton, duvar, tesviye bileşikleri, çimento, alçı ve kireç sıva gibi), alçıpan ve diğer alçıpanlar, sıkıca yapışan emülsiyon boya katlarının yanı sıra boyanabilir duvar kağıdı ve duvar kaplamaları için. Alt tabaka kuru, temiz, sağlam, eşit derecede emici ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gevşek malzemeyi, eski duvar kağıdını ve zayıf yapışan boyaları alt tabakadan çıkarın. Çok emici, zımparalanmış ve tebeşirlenmiş yüzeyleri baufan Deep Primer LF ile astarlayın. Çatlakları, delikleri ve düzgünsüzlükleri uygun bir baufan tesviye bileşeni ile onarın.

## İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo (tavsiye edilen hav kalınlığı 16-18 mm), fırça, boya fırçası veya uygun püskürtme ekipmanı (havasız değil) ile uygulayın. Boya astar olarak maksimum %10 su ile, son kat olarak ise ilk kat boya kuruduktan sonra maksimum %5 su ile seyreltilebilir. Rulo veya fırça ile bile eşit bir doku elde etmek için, boyanın iki kez ince çapraz katlar halinde uygulanması tavsiye edilir. Daha geniş alanları kaplarken, birikmeyi önlemek için ıslak üzerine ıslak çalışın. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 5 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullar altında daha uzun kuruma süresi. Renklendirme: Üniversal renklendirme konsantreleri veya maks. %5 katı renk ve renklendirme boyası ile. Fazla miktarlar ahşap yongasının karakterini giderek değiştirir.

## Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva taneleri → 500 - 800 ml/m² arası Nesne üzerinde test kaplaması yaparak tam tüketim miktarını belirleyin.

## Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

## Notlar

Uygulama sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Boyanacak yüzeyleri örtmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Sprey buharını solumayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Koruyucu gözlük takınız. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

**İpucu:**
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

sadece geri dönüşüm için bertaraf edin. dikkat! Püskürtme sırasında tehlikeli solunabilir damlacıklar oluşabilir. Aerosol veya buharı solumayın. Püskürtme sırasında A2/P2 kombinasyon filtresi kullanın.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

**İpucu:**
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.