Düzeltme ve Dolgu Macunu 860

Teknik bilgi sayfası

/ Ürün no.003201208 / EAN 4016215105078
/ Ürün no.003207208 / EAN 4016215105108



Tüm yüzeyi düzeltmek, çatlakları, derzleri ve delikleri doldurmak ile alçıpan ve diğer alçı levhaları macunlamak için alçı macun. Alçı levhaları macunlarken mutlaka derz kapama şeritleri kullanılmalıdır. Esnek yapısı sayesinde bu macun kolayca sürülür ve düzleştirilir; kalın tabakalar halinde uygulandığında bile çökme veya çatlama olmadan sertleşir. Islak odalar, duşlar, yüzme havuzları, tuzlu su banyoları, ticari amaçlı kullanılan büyük mutfaklar ve benzeri doğrudan su sıçramasına maruz kalan alanlarda kullanım için uygun değildir; ayrıca cam, plastik, ahşap, metal ve dispersiyonlu zeminler üzerinde dolgu işlemi için de uygun değildir.

- tavan ve duvarların tüm yüzeyini düzeltmek için
- çatlakları ve delikleri doldurmak, dübel yerleştirmek ve şekillendirmek için
- Alçıpan ve diğer kuru inşaat levhalarının derzlerinin doldurulması için
- güvenli yapışma için metilselüloz içeren
- Alçıpan yapımında Q1 - Q4 yüzey kalitesi sınıfları için (Federal Alçı ve Alçıpan Endüstrisi Birliği'ne bağlı Alçıpan Endüstri Grubu'nun 2 numaralı teknik kılavuzuna göre)
- 60 dakikalık uygulama süresi
- iç mekanlar için
- DIN EN 13963-3B ve DIN EN 13279-1 (Alçı yüzey macunu C7/20/2) standartlarına uygun CE sertifikalı

Uygulama alanı

İç mekanlardaki duvar ve tavan yüzeyleri için selüloz takviyeli alçı macunu.

Hazırlık

Tüm mineral zeminlerde (alçı, kireç ve çimento sıva, taş, beton, gözenekli beton, duvar örme vb.) ve alçıpan, alçı elyaf, çimento elyaf ve benzeri kuru inşaat levhalarında kullanılabilir. Zemin kuru, sağlam ve ayırıcı maddelerden (toz, kalıp yağı vb.) arındırılmış olmalıdır. Emiciliği yüksek, kum salan ve tebeşirlenen zeminler, profimur Derin Astar LF ile ön işlemden geçirilmelidir. Zımparalanmış yüzeyler ve alçıpan levhaların kesim kenarları da tozu tutmak ve emiciliği azaltmak amacıyla astarlanmalıdır.

İşleme

Hazırlama:
2 ölçü birim profimur Düzeltme ve Dolgu Macunu'nu 1 ölçü birim soğuk, temiz suya ekleyin (örn. 1 kg toz, 650 ml suya) ve karıştırın. 3 dakika sonra macun karışımını tekrar kısa bir süre karıştırın.

Uygulama:
Hazırlanan macun karışımını 60 dakika içinde bir spatula veya düzleştirme mala ile uygulayın ve yüzeyle aynı hizada olacak şekilde düzeltin. Uygulama kalınlığına, ortam koşullarına ve yapı nemine bağlı olarak kuruma süresi yaklaşık 24 saattir – elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna bağlı olarak uzayabilir.

Zımparalama ile ilgili pratik ipucu:
Tamamen kuruduktan sonra (yaklaşık 24 saat – ortam koşullarına ve inşaat nemine bağlı olarak), macunlanmış yüzeyler kolayca zımparalanabilir. En iyi zımparalama sonuçları için, düşük ila orta devirlerde ve hafif basınçla bir disk zımpara makinesi (zımpara kağıdı tanecik boyutu 120 – 150) kullanılması önerilir.

Sonraki İşlemler:

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Leke düzeltme uygulamalarında, sonraki kat boyaların düzensiz kurumasını önlemek için, onarılan bölgeler veya tüm yüzey profimur Tiefengrund LF astar ile astarlanmalıdır.

Tüketim
1 mm uygulama kalınlığında, m² başına yaklaşık 1 kg toz.

Depolama
Çocukların erişemeyeceği, serin ve kuru bir yerde saklayınız. Açılmış ambalajları iyice kapatarak saklayınız.

Notlar
Zemin ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında olduğunda uygulamayın. Kullanımdan sonra aletleri suyla temizleyin.

Güvenlikle ilgili bilgiler için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na bakın. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına web sitemizden www.baufan.de veya info@baufan.de adresinden ulaşabilirsiniz.

Sadece tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. EWC atık kodu no. 17 08 02. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.