



Test edilmiş kalitedeki bu ucuz duvar kağıdı macunu, ahşap yongalı duvar kağıtlarının yanı sıra ağır ve kuru çıkarılabilir duvar kağıtları için idealdir. Karıştırması kolaydır, güvenilir yapışma gücü sunar ve temiz, eşit uygulama sağlar. Klasik duvar tasarımı güvenli bir tutuş ve etkileyici sonuçlar için.

- Sentetik reçine ile güçlendirilmiş
- yaklaşık 30 dakika içinde kullanıma hazır

Uygulama alanı

Ağır duvar kağıdı ve talaş yapıştırmak için duvar kağıdı macunu.

Hazırlık

Sadece kuru, sabit, temiz, pürüzsüz ve sağlam bir alt tabaka üzerine duvar kağıdı uygulayın. Duvar kağıdı kalıntılarını, boyayı ve gevşek boyayı temizleyin. Çatlakları, delikleri ve düzgünlükleri dolgu ile onarın. Zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeyleri Deep Primer LF ile astarlayın. Çok emici yüzeyleri ön macunlayın (masa) veya astarlayın. Kaba taneli sıvayı bir macun ile ön işleminden geçirin.

İşleme

Duvar kağıdı şeritlerini eşit ve bol miktarda yapıştırın, bir araya getirin ve öngörülen ıslatma süresine uyduktan sonra alın derzli olarak uygulayın. Hafif emici yüzeyler için ve nem direncini artırmak için, özel macun paketi başına 750 g'lık bir kutu duvar kaplaması yapıştırıcısı eklemenizi öneririz.

Karışım oranı: Ön yapıştırma: karışım 1:40 = 8 litre su = 60-80 m² ağır duvar kağıtları: karışım 1:20 = 4 litre su = 22-26 m² (4-5 rulo) ahşap yonga duvar kağıdı: karışım 1:20 = 4 litre su = 22-26 m² özel yapıştırmalar, baskısız kabartmalı duvar kağıtları: karışım 1:15 = 3 litre su = 10-15 m²

Depolama

Kabı sıkıca kapalı, kuru ve serin, ancak donmadan tutun. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Notlar

5 °C'nin altında kullanmayın. Macun kalıntılarını hemen nemli bir bezle temizleyin. Aletleri kullandıktan sonra su ile temizleyin. İzotiyazolinon içermez, bu nedenle karışık macun kısa sürede kullanılmalıdır. Sadece boş kapları geri dönüşüm için atın. Kurutulmuş malzeme artıkları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sıvı kalıntıları EWC 08 04 10 numaralı atık koduna göre bertaraf edin.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.