



750ml / Пункт №.020319 / EAN 4016215020319
2,5l / Пункт №.020326 / EAN 4016215020326
5l / Пункт №.020357 / EAN 4016215020357
10l / Пункт №.020401 / EAN 4016215020401

Високопрозора біла захисна фарба з інтегрованим довготривалим плівковим захистом, що надійно захищає від ураження грибками та пліснявою всередині приміщень. Ідеально підходить для кухонь, ванних кімнат та інших вологих приміщень. Фарба вражає своєю високою непрозорістю, стійкою до миття поверхнею та рівним матовим покриттям. Легко наноситься на мінеральні основи, шпалери та деревно-стружкові плити і забезпечує постійну чистоту, гігієнічність та доглянутість поверхонь стін.

- з консервантом плівки для тривалого захисту лакофарбової плівки від ураження пліснявою
- Ідеально підходить для кухонь, ванних кімнат і вологих приміщень
- Висока непрозорість
- стійкий до стирання
- Клас контрастності 2 з продуктивністю 6 м²/л
- Стійкість до вологого стирання, клас 2 відповідно до DIN EN 13300
- для приміщень

Сфера застосування

Біла спеціальна фарба з високою покривною здатністю та плівковим захистом від плісняви. Для внутрішніх поверхонь стін і стель, ідеально підходить для ванних кімнат і кухонь.

Підготовка

Для таких основ, як бетон, цегляна кладка, вирівнюючі суміші, цементна, гіпсова і вапняна штукатурка, гіпсокартон та інші гіпсокартонні плити, міцно зчеплені емульсійні фарби, а також деревно-стружкові, склотканинні та інші шпалери і настильні покриття, що фарбуються. Стельові панелі з полістиролу та подібні поверхні. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, очищеною від пилу та жиру. Видалити з основи неміцні матеріали, старі шпалери та фарби, що погано тримаються. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдянні основи заґрунтувати ґрунтовкою baufan Deer Primer LF. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти відповідною вирівнюючою сумішшю baufan. Поверхні, вже уражені пліснявою, перед нанесенням першого шару необхідно очистити засобом для видалення плісняви baufan Mould Remover.

Обробка

Перед використанням добре перемішати і нанести валиком, пензлем, малярським пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. Для оптимального захисту плівки необхідно нанести два шари. Для ґрунтування фарбу можна розбавити максимум на 10 % водою. Після висихання першого шару наносити останній шар у нерозбавленому вигляді. При фарбуванні великих поверхонь працювати по мокрому, щоб уникнути розшарування. Можна тонувати до 5 % повнокольорової та тонуючої фарби або макс. 0,2 % універсального тонуючого концентрату. Очистити інструменти водою відразу після використання. Вказівки щодо нанесення безповітряним розпиленням: Кут розпилення: 50° Форсунка: 0,023 - 0,027 Тиск розпилення: 120 - 180 бар Час висихання: приблизно 6 - 8 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов - довший час висихання.

Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 150 мл/м² Визначити точну кількість витрати шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умов належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Примітки

Температура обробки: не нижче +5 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи. Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Під час роботи з фарбою не їсти, не пити і не палити. обережно! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Під час розпилення використовуйте комбінований фільтр A2/P2. Дані, що стосуються безпеки, наведені в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки доступні на нашому веб-сайті www.baufan.de або за адресою info@baufan.de.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.