



Шпаклівка з лляної олії

Технічний паспорт

500g / Пункт №.520810 / EAN 4016818390666

1kg / Пункт №.520812 / EAN 4016818390673



Високоякісна віконна шпаклівка для довговічного скління та ремонту. Легко наноситься і забезпечує стійке до атмосферних впливів ущільнення для шибок у дерев'яних і металевих рамах.

- відповідно до DIN 18545
- Перевірена якість
- Колір бежевий

Сфера застосування

Скляна шпаклівка з натуральної сировини для одинарного та ремонтного скління дерев'яних вікон з відкритим ущільнювальним пазом.

Підготовка

Віконна рама повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Фальці необхідно заґрунтувати (акриловою фарбою або ґрунтовкою на основі алкідної смоли). Однак, щоб забезпечити оптимальну адгезію замазки, ґрунтовку не можна наносити настільки товстим шаром, щоб вона перекривала пори деревини.

Обробка

Після замішування щільно втисніть скляну шпаклівку у фальць і розгладьте поверхню шпателем. Під час висихання важливо не допустити потрапляння конденсату в шпаклівку. Оскільки для застигання шпаклівки потрібен доступ кисню, подвійні вікна не можна монтувати відразу після скління. Після затвердіння, найпізніше через 4 - 8 тижнів, шпаклівку необхідно пофарбувати атмосферостійкою еластичною фарбою. Занадто раннє фарбування може призвести до утворення зморшок. Завжди слід проводити попередні випробування на акрилових фарбах. Необхідно дотримуватися положень інструкції BFS, стандартів DIN 18361 і DIN 18545.

Споживання

500 г на приблизно 50 - 60 см

Зберігання

Зберігайте контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. Якщо контейнер не відкривати і зберігати належним чином, він зберігатиметься щонайменше 24 місяці з дати виготовлення (див. етикетку).

Примітки

Температура обробки: не менше +8 °C для матеріалу та циркулюючого повітря. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми та ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.