



Біла, добре покривна емульсійна фарба для внутрішніх поверхонь стін і стель. Легко наноситься, не містить розчинників, забезпечує рівномірне матове покриття з низьким рівнем емісії та свіжий, охайний вигляд приміщення. Ідеально підходить для ремонту та креативного дизайну житлових приміщень.

- Високопрозора, біла фарба для внутрішніх робіт
- Легка обробка
- Клас контрастності 2 з продуктивністю 6,5 м²/л
- Стійкість до вологого стирання, клас 3 відповідно до DIN EN 13300
- Рівень матового блиску
- Не містить розчинників, пластифікаторів та речовин, що спричиняють запотівання
- безповітряне розпилення

Сфера застосування

Дуже біла емульсійна фарба для внутрішніх поверхонь стін і стель.

Підготовка

Для всіх мінеральних основ (таких як бетон, цегляна кладка, вирівнюючі суміші, цементна, гіпсова і вапняна штукатурка), гіпсокартон та інші гіпсокартонні плити, міцно тримаються емульсійні фарби, а також деревно-стружкові, склотканинні та інші шпалери і настінні покриття, що фарбуються. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, поглинаючою, очищеною від пилу та жиру. Видаліть з основи неміцні матеріали, старі шпалери та фарби, що погано тримаються. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдянні основи заґрунтувати ґрунтовкою baufan Deep Primer LF. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти відповідною вирівнюючою сумішшю baufan.

Обробка

Перед застосуванням добре перемішати і наносити валиком, пензлем, малярським пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. Як ґрунтовку фарбу можна розбавляти максимум на 10 % водою; як фінішне покриття наносити нерозбавленою після висихання першого шару фарби. Під час фарбування великих поверхонь працюйте мокрим по мокрому, щоб уникнути розшарування. Очистити інструменти водою відразу після використання. Час висихання: приблизно 5 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, основа з помірним поглинанням); за несприятливих умов висихання триває довше. Колеровка: макс. 10 % універсальних тонуючих концентратів або повнотонувої та тонуючої фарби. Вказівки щодо нанесення безповітряним розпиленням: Кут розпилення: 50° Форсунка: 0,023 - 0,027 Тиск розпилення: 120 - 180 бар.

Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 200 мл/м² Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура нанесення: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Не їсти, не пити і не палити під час роботи з фарбою. Носіть захисні окуляри. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку. обережно! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Використовуйте

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

комбінований фільтр A2/P2 при обприскуванні.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.