Силікатна фарба для внутрішніх робіт

Технічний паспорт

5l / Пункт №.021026 / EAN 4016215021026
10l / Пункт №.021033 / EAN 4016215021033



Фарби для внутрішніх робіт на силікатній основі з високою покривною здатністю, призначені для нанесення на нові та відремонтовані поверхні на мінеральних основах. Ця фарба, що не містить консервантів, вирізняється вишуканим матовим покриттям та високою дифузійною здатністю до водяної пари.

- Високопрозора фарба для внутрішніх робіт на силікатній основі
- для мінеральних основ
- Висока проникність для водяної пари
- Коефіцієнт контрастності класу H_{10}-2 при витраті 6 м²/л
- Стійкість до вологого стирання R клас 3 відповідно до DIN EN 13300
- Ступінь блиску G4 — матовий
- без консервантів
- Не містить розчинників, пластифікаторів та речовин, що спричиняють запотівання
- безповітряне розпилення

Сфера застосування

Біла дисперсійна силікатна фарба відповідно до DIN 18363 для внутрішніх поверхонь стін і стель.

Підготовка

Для всіх мінеральних основ (таких як бетон, цегляна кладка, шпаклювальні суміші, цементна, гіпсова та вапняна штукатурка), гіпсокартонних та інших плит для сухого будівництва, мінерального флісу, а також міцно закріплених покриттів, нанесених мінеральними, силікатними та матовими дисперсійними фарбами. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, вільною від пилу та жиру. Видалити з основи сипучий матеріал, старі шпалери та погано прилипаючі фарбові покриття. Сильно вбираючі, піщані та крейдяні основи обробити ґрунтовкою baufan Silikat-Fixativ. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти за допомогою відповідної шпаклівки baufan.

Обробка

Перед використанням ретельно перемішайте і наносьте валиком, щіткою, пензлем, плоскою кистю або відповідним розпилювачем. Грунтовку можна розбавити максимум на 10 % фіксатором «baufan Silikat-Fixativ», а покривний шар наносити нерозбавленим після повного висихання першого шару фарби. При фарбуванні великих площ, щоб уникнути утворення патьоків, працюйте за принципом «мокре на мокре». Робочі інструменти слід очищати водою одразу після використання.

Час висихання:
приблизно 5 годин за нормальних умов (+20 °C, 65 % відносної вологості повітря, помірна поглинаюча здатність основи); за несприятливих умов час висихання відповідно збільшується.

Тінювання:
максимум 3 % універсальних концентратів для тінювання (лише типи LW-Oxyd).

Вказівки щодо нанесення методом безповітряного розпилення:
Кут розпилення: 50°
Форсунка: 0,023 – 0,027
Тиск розпилення: 120 – 180 бар

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Споживання
Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 125 мл/м² Визначити точну кількість витрати шляхом нанесення пробного шару на об'єкт.

Зберігання
Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки
Температура нанесення:
від +5 °C до +30 °C для матеріалу, повітря та основи

Зберігати в недоступному для дітей місці. Захищайте поверхні, на які не потрібно наносити матеріал. Через високий рівень pH слід уникати контакту з очима та шкірою. Рекомендується носити рукавички та захисні окуляри (не скляні). У разі потрапляння на шкіру змити великою кількістю води. У разі потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води та, за необхідності, звернутися до лікаря. Під час розпилення використовуйте комбінований фільтр A2/P2. Під час нанесення та висихання забезпечте достатню вентиляцію. Уникайте прийому їжі, пиття та куріння під час роботи з фарбою. Не допускайте потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Дані щодо безпеки наведено в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

Граничне значення ВОС ЄС для цього продукту (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальний вміст ВОС у цьому продукті: 1 г/л.

Утилізація:
На переробку здавати лише повністю спорожнену тару. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Рідкі залишки утилізувати відповідно до коду відходів № 08 01 12.

GISCODE для покривних матеріалів: BSW40

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.