



Клейова фарба для стелі та стін, виготовлена з натуральної сировини для високоякісних внутрішніх покриттів. Дихаюча та паропроникна, ідеально підходить для мінеральних основ та шпалер. Високопрозора, природно біла, не містить консервантів. Для чистих, стійких до витирання та довговічних внутрішніх поверхонь.

- Проникність для водяної пари та повітропроникність
- хороше покриття
- тонуючий
- без консервантів
- Порошкова глиняна фарба з натуральної сировини для стійких до розводів внутрішніх покриттів

Сфера застосування

Полегшення для внутрішніх поверхонь стін і стелі.

Підготовка

Для всіх мінеральних основ (таких як бетон, цегляна кладка, вирівнюючі суміші, цементна, гіпсова і вапняна штукатурка), гіпсокартон та інші гіпсокартонні плити, міцно тримаються емульсійні фарби, а також деревна стружка і шпалери. Основа повинна бути сухою, чистою, стабільною, рівномірно поглинати вологу і не містити пилу і жиру. Видалити з основи неміцні матеріали, старі шпалери та старі шари фарби, що погано тримаються. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдянні основи заґрунтувати ґрунтовкою baufan Deep Primer LF. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти за допомогою відповідної вирівнювальної суміші baufan.

Обробка

Вміст пакета висипати в 2 літри чистої холодної води, інтенсивно перемішуючи, і продовжувати перемішувати протягом короткого часу. Через 2 години знову добре перемішати. Для досягнення оптимальних результатів ми рекомендуємо перемішати фарбу напередодні і залишити її на ніч. Фарбу можна наносити валиком, пензлем, щіткою або плоским пензлем. Якщо колір основи сильно відрізняється, рекомендується нанести другий шар після повного висихання першого шару. Одразу після використання очистити інструменти водою. Час висихання: приблизно 5 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов - довше. Колеровка: універсальними колеровочними концентратами або однотонними та тонуючими фарбами.

Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → 2 кг на бл. 15 м² Точна витрата визначається шляхом нанесення пробного шару на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше 60 місяців від дати виготовлення (див. етикетку на упаковці).

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи. Оскільки клейова фарба для стін і стелі baufan не містить консервантів, змішаний продукт повинен бути оброблений протягом 2 днів. Для підвищення стійкості до витирання до готової фарби можна додати латексну сполучну речовину baufan Latex Binder - кількість води слід зменшити відповідно до кількості доданої сполучної речовини. Покрити поверхні, які не підлягають фарбуванню. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Уникайте вживання їжі, пиття та куріння під час роботи з фарбою. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

ґрунт. Порожню тару утилізувати тільки для вторинної переробки. Дані, що стосуються безпеки, наведені в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки доступні на нашому веб-сайті www.baufan.de або за адресою info@baufan.de.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.