

2,5l / Пункт №.021736 / EAN 4016215021736

5l / Пункт №.021743 / EAN 4016215021743

10l / Пункт №.021750 / EAN 4016215021750



Ця високоякісна латексна фарба надає поверхням елегантного шовковистого блиску та вражає своєю високою непрозорістю. Вона особливо зносостійка, стійка до скребоків і легко миється - ідеально підходить для приміщень з високою прохідністю. Підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт, гарантує довговічні, доглянуті поверхні з професійним виглядом.

- для високоміцних покриттів
- Шовково-глянце́ве покриття поверхні
- Клас контрастності 2 з продуктивністю 6,5 м²/л
- Стійкість до вологого стирання клас 1 згідно DIN EN 13300
- Рівень глянце́: середній глянець
- Не містить розчинників, пластифікаторів та речовин, що спричиняють запотівання
- безповітряне розпилення
- Висока непрозорість

## Сфера застосування

Емульсійна фарба для внутрішніх і зовнішніх поверхонь стін і стель. Ідеально підходить для поверхонь, що підлягають очищенню.

## Підготовка

Для всіх мінеральних основ (таких як бетон, цегляна кладка, вирівнюючі суміші, цементна, гіпсова і вапняна штукатурка), гіпсокартон та інші гіпсокартонні плити, міцно тримаються емульсійні фарби, а також деревно-стружкові, склотканинні та інші шпалери і настінні покриття, що фарбуються. Основа повинна бути сухою, чистою, стабільною, рівномірно вбирати вологу і не містити пилу і жиру. Видаліть з основи неміцні матеріали, старі шпалери та фарби, що погано тримаються. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдові основи заґрунтувати ґрунтовкою глибокого проникнення baufan Deep Penetrating Primer LF. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти відповідною вирівнюючою сумішшю baufan.

## Обробка

Перед використанням добре перемішати і наносити валиком, пензлем, малярським пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. Як ґрунтовку фарбу можна розбавити максимум на 10 % водою. Після висихання першого шару фарби наносити нерозбавленою в якості фінішного покриття. Під час фарбування великих поверхонь працюйте мокрим по мокрому, щоб уникнути розшарування. Очистити інструменти водою відразу після використання. Час висихання: приблизно 5 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов висихання триває довше. Колеровка: максимум 10% універсальних колеровочних концентратів або твердих колеровочних фарб. Вказівки щодо нанесення безповітряним розпиленням: Кут розпилення: 50° Форсунка: 0,023 - 0,027 Тиск розпилення: 120 - 180 бар.

## Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 125 мл/м² Визначити точну кількість витрати шляхом нанесення пробного шару на об'єкт.

## Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умов належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

## Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не закривати поверхні,

### Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Під час роботи з фарбою не їсти, не пити і не курити. Носіть захисні окуляри. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку. Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Використовуйте комбінований фільтр A2/P2 при обприскуванні.

**Підказка:**

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.