



Мінеральна фарба на основі гідрату білого вапна. Прозоре покриття для всіх приміщень для утримання тварин та інших внутрішніх приміщень. Після висихання утворюється стійка до витирання поверхня, що відрізняється високим ступенем білизни та дуже хорошою повітропроникністю. Завдяки лужній реакції фарба також має антибактеріальну дію та захищає від появи цвілі.

- Ідеально підходить для всіх тваринницьких приміщень та інших закритих приміщень
- має високу паропроникність і дихаючі властивості
- Регулювання вологості
- має антибактеріальну дію, захищає від кліщів, грибків та цвілі
- Не містить консервантів, розчинників і пластифікаторів

Сфера застосування

Мінеральна фарба на основі гідрату білої вапна для всіх тваринницьких приміщень та інших внутрішніх приміщень. Має високу паропроникність та регулює вологість.

Підготовка

Застосовується на всіх вапняних та цементних штукатурках, необробленій деревині та міцних фарбових покриттях у внутрішніх приміщеннях. Основа має бути сухою, чистою, міцною, вільною від пилу та жиру. З основи слід видалити сипучий матеріал та фарбові покриття, що погано тримаються. Сильно вбираючі, піщані та крейдові основи попередньо обробити фіксатором «baufan Silikat-Fixativ». У разі сумнівів виконайте пробне нанесення. Тріщини, отвори та нерівності вирівняйте за допомогою відповідної шпаклівки «baufan».

Обробка

Перед використанням ретельно перемішайте та нанесіть валиком, щіткою, пензлем або плоскою кистю. Зазвичай достатньо одного шару нерозведеного покриття. За потреби після повного висихання можна нанести другий шар. Робочі інструменти слід очищати чистою водою одразу після використання.

Час висихання:

приблизно 5 годин за нормальних умов (+20 °C, 65 % відносної вологості повітря, помірна поглинаюча здатність основи); за несприятливих умов час висихання відповідно збільшується.

Тонування:

максимум до 4 % за допомогою універсальних тонуючих концентратів (типи LW Oxyd).

Вказівки щодо нанесення методом безповітряного розпилення:

Спочатку фарбу «Stallfarbe» необхідно просіяти без тиску (розмір отворів сита 0,5 мм).

Фільтр машини: 30 mesh

Кут розпилення: 40°-50°

Форсунка: 0,025 – 0,027

Тиск розпилення: 120 – 180 бар

Споживання

Гладкі поверхні/шпаклівка з дрібним зерном → від 150 мл/м²

Точну витрату слід визначити шляхом нанесення пробного шару на об'єкт.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки

Температура нанесення:

від +5 °C до +30 °C для матеріалу, повітря та основи

Перед нанесенням ознайомтеся з інформацією щодо безпеки, наведеною в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Покрийте поверхні, які не підлягають фарбуванню, та захистіть їх від бризок. Під час нанесення та висихання забезпечте достатню вентиляцію. Уникайте прийому їжі, пиття та куріння під час роботи з фарбою. Не допускайте потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Фарбу «baufan Stall-Farbe» можна без проблем перефарбувати тим самим матеріалом. Перед нанесенням інших типів покриттів фарбу «Stall-Farbe» слід обов'язково змити або зчистити щіткою.

Утилізація:

На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Рідкі залишки утилізувати відповідно до коду відходів EWC № 08 01 12.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.