



Ідеально підходить для швидкого ремонту, заповнення та склеювання отворів, тріщин і невеликих пошкоджень. Швидкоотвердіюча спеціальна суміш для вирівнювання вражає своєю надзвичайно високою адгезійною міцністю та універсальним застосуванням всередині та зовні приміщень. Готова до використання приблизно через 30 хвилин, вона надійно зчіплюється з мінеральними основами, плиткою та іншими поверхнями, що не вбирають вологу, і забезпечує довговічні, чисті та професійні результати ремонту.

- Універсальна вирівнююча суміш для ремонту, шпаклювання та склеювання
- на основі спеціального білого цементу
- Надзвичайно міцна адгезія навіть на глазурованій плитці
- Товщина шару 0-10 см
- Швидке затвердіння через 30 хвилин
- для внутрішніх і зовнішніх робіт
- Низький вміст хрому відповідно до Регламенту ЄС 1907/2006, Додаток XVII (47)

Сфера застосування

Швидкоотвердіюча цементна шпаклівка для свердління отворів і тріщин всередині та зовні, прилипає до багатьох поверхонь, включаючи плитку, а також як ремонтна та склеювальна суміш.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, міцною, чистою, знепиленою та знежиреною. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдянні основи попередньо обробити ґрунтовкою bausfan Deep Primer LF. Ретельно очистити і знежирити плитку та інші невбираючі основи.

Обробка

Змішування: 750 г порошку всипати в приблизно 300 мл чистої холодної води та інтенсивно перемішати до утворення однорідної маси. Якщо для нанесення потрібна більша стабільність, кількість води слід зменшити до 250 мл. Обробка: Обробити змішану вирівнюючу суміш протягом 30 хвилин. Матеріал можна використовувати за допомогою шпателя для вирівнювання отворів/відколів глибиною до 10 см в один шар. Наступні шари і склеювання слід наносити тільки після повного висихання матеріалу. Залежно від товщини шару, основи та температури навколишнього середовища час висихання становить приблизно 24 години. Час висихання: приблизно 5 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов час висихання, відповідно, довший.

Споживання

на мм товщини нанесення → приблизно 1,0 кг/м²

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці. Зберігати в недоступному для дітей місці. За умов належного зберігання термін придатності становить щонайменше 48 місяців від дати виготовлення (див. етикетку на упаковці).

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, навколишнього повітря та основи. Дотримуйтесь паспорту безпеки. Не наносити при температурі об'єкта та навколишнього середовища нижче +5 °C. Відразу після використання очистити інструменти водою. Зберігати упаковку щільно закритою в сухому, прохолодному місці. Утилізуйте тільки порожню тару для переробки. Затверділі залишки матеріалу можна утилізувати разом з

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

побутовими відходами або як будівельне сміття. Код відходів EWC 06 02 99, GISCODE ZP1. Низький вміст хромату відповідно до Регламенту ЄС 1907/2006, Додаток XVII (47). Актуальні паспорти безпеки доступні на нашому веб-сайті www.baufan.de

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.