



Внутрішній наповнювач

Технічний паспорт

500g / Пункт №.101209 / EAN 4016215101209

1kg / Пункт №.101261 / EAN 4016215101261

5kg / Пункт №.101247 / EAN 4016215101247

10kg / Пункт №.101285 / EAN 4016215101285

20kg / Пункт №.101254 / EAN 4016215101254



Натуральна гіпсова шпаклівка для внутрішніх робіт ідеально підходить для шпаклювання, вирівнювання та моделювання поверхонь стін і стель всередині приміщень. Гладка, армована целюлозою, вирівнююча суміш вражає оптимальною адгезією, легким нанесенням і гладким покриттям - ідеальна для підфарбовування, ремонту та креативного дизайну поверхонь.

- для заповнення, згладжування та моделювання
- Гладка вирівнююча суміш на основі натурального гіпсу
- з метилцелюлозою для оптимальної адгезії
- Легко та безпечно обробляти
- Поведінка під час пожежі: A1
- Відповідає вимогам CE відповідно до DIN EN 13963-3B та DIN EN 13279-1 (гіпсова вирівнююча суміш C7/20/2)

Сфера застосування

Вирівнююча суміш для нерівних стін і стель: заповнює тріщини і отвори, склеює жорсткі пінопластові плити і прилипає до бетону, штукатурки, скла, пластику і металу.

Підготовка

Всі основи повинні бути чистими, сухими, рівними, міцними, поглинаючими і не містити розділяючих речовин. Для збільшення міцності використовуйте ґрунтовку глибокого проникнення baufan LF. Основи, які не піддаються консолідації або не мають достатньої адгезії, необхідно повністю видалити. Якщо є сумніви, виконайте пробне нанесення.

Обробка

1. повільно всипати baufan Innenspachtel у чисту воду в чистій посудині для змішування, перемішуючи до отримання пастоподібної суміші без грудочок. Пропорції змішування для 1,0 кг baufan Innenspachtel: Склеювання, дюбелювання, заповнення - приблизно 0,5-0,6 л води Вирівнювання, заповнення - приблизно 0,6-0,7 л води 2. Після змішування залишити на 1 хвилину для дозрівання і знову перемішати. Готовий матеріал не розбавляти! 3. наносити шпателем, кельмою і т.д. будь-якою товщиною шару. 4. очистити інструменти чистою водою відразу після використання. Перед фарбуванням проґрунтувати всю поверхню стін і стель, щоб досягти безтіньового вигляду поверхні. Час висихання: Час висихання залежить від температури нанесення. Відносна вологість вище 90%, особливо в поєднанні з низькими температурами, може суттєво вплинути на час висихання та якісні властивості. Можна наносити: приблизно до 1 години Затвердіння: приблизно 2 години Можна наносити повторно: приблизно через 1 день

Споживання

на мм товщини шару -> приблизно 0,7 кг/м²

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умов належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура обробки: не менше + 5 °C для матеріалу і циркулюючого повітря Утилізувати тільки порожню тару для вторинної переробки. Залишки матеріалу можна утилізувати відповідно до коду відходів 170802 (будівельні матеріали на основі гіпсу, за винятком тих, що підпадають під код 170801).

Статус: 07.09.2026

Сторінка 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ Інтернет www.baufan.com

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.