



Для оптимальної підготовки основи перед наклеюванням шпалер. Комірчастий макулатура згладжує шорстку і нерівну штукатурку, надійно заповнює пори і вирівнює різну поглинаючу здатність. Це забезпечує рівномірне наклеювання шпалер і значно полегшує їх наклеювання. Ідеально підходить для підготовки поверхні стін до чистого, рівного та професійного наклеювання шпалер всередині приміщень.

- Попередня обробка основи перед наклеюванням шпалер
- Для вирівнювання шорстких і грубопористих поверхонь штукатурки
- регулює поглинання
- для нанесення пензлем і шпателем
- Проникність для водяної пари та повітропроникність
- без консервантів

Сфера застосування

Комірчастий макулатура як основа для шпалер під фарбування і шпаклювання для чорнової штукатурки. Вирівнює, заповнює пори, регулює поглинання та покращує адгезію.

Підготовка

Всі основи повинні бути чистими, сухими, міцними, поглинаючими і не містити речовин, що розділяють. Для збільшення міцності використовуйте ґрунтовку глибокого проникнення bausfan Deep Penetrating Primer LF. Основи, які не піддаються консолідації або не мають достатньої адгезії, необхідно повністю видалити. Тріщини, отвори та вибоїни зашпаклювати шпаклівкою для внутрішніх робіт bausfan. У разі сумнівів виконати пробне нанесення.

Обробка

Вміст упаковки розмішати у відповідній кількості чистої холодної води. Пропорція змішування: 1 кг пористого макулату Bausfan змішати з приблизно 6 літрами води. Після набухання, яке триває приблизно 30 хвилин, можна оптимізувати розтікання, додавши ще води. Наносити можна валиком, пензлем, малярським пензлем або плоскою щіткою. Якщо bausfan Zell-Makulatur потрібно розрівняти, наприклад, для вирівнювання грубої штукатурки, зменшити кількість води. (1 кг порошку на 4 - 5 літрів води). Очистити інструменти водою відразу після використання. Оскільки bausfan Zell-Makulatur не містить консервантів, змішаний продукт необхідно використовувати негайно. Час висихання: приблизно 24 години за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов час висихання, відповідно, довший.

Споживання

1 кг вистачає приблизно на 20 - 25 м² - залежно від способу нанесення та стану основи. Визначте точну кількість використаної суміші шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. Якщо контейнер не відкривати та зберігати належним чином, термін придатності становить щонайменше 48 місяців з дати виготовлення (див. етикетку на упаковці).

Примітки

Температура нанесення: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи. Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Уникати вживання їжі, напоїв та куріння під час роботи з фарбою. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водою або ґрунт. Порожню

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

тару здавати тільки на переробку. Код продукту M-DF01

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.