



Водостійкий клей для деревини відповідно до DIN EN 204-D3 для високоміцного і довговічного склеювання всередині і зовні приміщень. Підходить для всіх видів деревини, деревних плит, плит OSB і ламінату. Клей не містить розчинників, прозоро сохне і утворює еластичне, стійке до старіння з'єднання. Ідеально підходить для виготовлення меблів, монтажних робіт, з'єднань "шип-паз", а також для склеювання шпунт-паз з високою несучою здатністю.

- для водонепроникного склеювання відповідно до DIN EN 204-D3
- Ідеально підходить для всіх видів деревини, плит OSB і ламінату
- без розчинників
- висихає прозоро
- перевірено ift Rosenheim - Експертний висновок № 11-002804-PR01 (PB GAS-K01-11-en-01) від 23.09.2011
- для внутрішніх і зовнішніх робіт

Сфера застосування

baufan Wood Glue D3 підходить для склеювання всіх наявних у продажу видів деревини, деревних матеріалів і ламінатів.

Підготовка

Підготуйте заготовки для склеювання належним чином. Поверхні, що склеюються, повинні бути чистими, знежиреними та знепиленими. Ідеальна вологість деревини становить 8-12 %. Вища вологість подовжує час схоплювання.

Обробка

Нанесіть клей для деревини Baufan D3 з обох боків за допомогою пензля або гребінки. Загальна кількість клею повинна становити 150 - 200 г/м². Після якомога коротшого часу висихання притисніть деталі, що з'єднуються, поки вони ще вологі. Тиск притискання повинен становити приблизно 1 Н/мм² і утримуватися протягом приблизно 15 хвилин. Для ламінованих дощок тиск притискання можна збільшити до 3 Н/мм², а час притискання - до 30 хвилин. При укладанні готового паркету або ламінованої підлоги нанесіть клей baufan Wood Glue D3 смугами з обох боків язичка, притисніть елементи підлогового покриття один до одного і постукайте по них. Надлишки клею негайно витерти вологою ганчіркою. Завжди дотримуйтесь рекомендацій виробника підлогових покриттів щодо використання клею. Відразу після використання очистіть інструменти водою.

Споживання

залежно від основи ► від 150 - 200 г/м²

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура обробки: не менше + 5 °C для матеріалу і циркулюючого повітря Час висихання залежить від температури обробки. Відносна вологість вище 90%, особливо в поєднанні з низькими температурами, може суттєво вплинути на час висихання і якісні властивості. GISBAU - GISCODE для монтажних матеріалів: D1 Код відходів № 080410. На переробку слід відправляти тільки порожні контейнери. Залишки висушеного матеріалу можна утилізувати відповідно до коду відходів 080410 (відходи клеїв і герметиків, за винятком тих, що підпадають під 080409) або 170904 (змішані відходи будівництва та знесення, за винятком тих, що підпадають під 170901, 170902 і 170903) або як побутові відходи.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.