Клей для підлогових покриттів

Технічний паспорт



1kg / Пункт №.102855 / EAN 4016215102855
3kg / Пункт №.102862 / EAN 4016215102862
6kg / Пункт №.102879 / EAN 4016215102879
10kg / Пункт №.102909 / EAN 4016215102909

Готовий до застосування дисперсійний клей для постійного приклеювання підлогових покриттів з ПВХ і ХВ, килимових покриттів з флісовою, текстильною, джутовою і пінопластовою основою, а також повсті в приміщеннях. Підходить для приміщень з підігрівом підлоги і для використання з коліщатками для стільців відповідно до DIN EN 12529.

- для килимів з флісовою, текстильною, джутовою та поролоновою основою, повсті, а також для підлогових покриттів з ПВХ та ХВ
- Постійно міцне з'єднання
- Легка обробка
- Дуже низький рівень викидів відповідно до стандарту EC 1 plus
- не містить розчинників та пластифікаторів
- Підходить для навантажень від коліщаток стільців відповідно до DIN EN 12529
- Підходить для теплої підлоги
- для приміщень

Сфера застосування

Дисперсійний клей для покриттів з ПВХ та CV, килимових покриттів та голкопробивного фетру. Призначений для використання у приміщеннях, підходить для підлоги з системою опалення та витримує навантаження від коліщаток стільців.

Підготовка

Підходить для цементної стяжки, бетону, плитки, цементних шпаклівок та вирівнювальних сумішей, ПВХ-покриттів, ДСП класу V100 та подібних вологостійких основ. Основа повинна бути чистою, повністю сухою, рівною, міцною та вільною від розділювальних речовин (наприклад, пилу, жиру та воску). У разі шорстких або нерівних основ рекомендуємо нанести вирівнювальну суміш для підлоги. Сильно вбираючі, піщані та пористі основи слід попередньо обробити засобом baufan Tiefgrund LF. Підлогове покриття, яке підлягає укладанню, має бути акліматизованим, рівно розкладеним та розслабленим.

Обробка

Перед використанням ретельно перемішайте та нанесіть на основу за допомогою зубчастого шпателя. Зубчастість A2 (1,5 – 1,8 мм) для ПВХ та килимів з пінопластовою основою. Зубчастість B2 (2,1 – 2,9 мм) для килимів з нетканою, текстильною та джутовою основою.

► Мокре приклеювання: на поглинаючих основах або паропроникних покриттях укладіть підлогове покриття після витримки 15–30 хвилин і рівномірно притисніть.

► Адгезійне приклеювання: Під час приклеювання непроникних підлогових покриттів (наприклад, ПВХ) на не поглинаючі або слабо поглинаючі основи обов’язково слід дотримуватися достатнього часу випаровування. Нанесіть клей на основу за допомогою зубчастого шпателя та дайте йому підсохнути. Залежно від температури в приміщенні, вологості повітря та поглинальної здатності основи час вивітрювання може становити кілька годин. Підлогове покриття можна укладати, коли на клеї вже утворилася плівка і при дотику пальцем він більше не відчувається липким, але залишається еластичним.

Залишки клею слід негайно видалити чистою водою. Робочі інструменти слід очищати чистою водою одразу після використання.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Час висихання залежить від температури нанесення. Відносна вологість повітря понад 90 %, особливо в поєднанні з низькими температурами, може суттєво вплинути на час висихання та якісні характеристики.

Необхідно обов’язково дотримуватися інструкцій з укладання, наданих виробниками покриттів. ПВХ-покриття можна зварювати приблизно через 24 години.

Споживання

для зубчастості A2 → приблизно 200–300 г/м²
для зубчастості B2 → приблизно 350–450 г/м²

Зберігання

Тару слід щільно закрити та зберігати в прохолодному місці, але не на морозі.

Примітки

Температура нанесення:
від +10 °C до +30 °C для матеріалу, повітря та основи

Зберігати у недоступному для дітей місці. Під час нанесення та висихання забезпечити достатню вентиляцію. Під час використання клею слід утримуватися від прийому їжі, напоїв та куріння. Уникайте контакту з очима та шкірою. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно ретельно промийте їх водою. Не допускайте потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Дані щодо безпеки наведено в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

Утилізація:
На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Незатверділі залишки утилізуйте відповідно до коду відходів EWC № 08 04 10.

GISCODE: D1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.