



Високоякісна метилцелюозна паста з особливо високою міцністю у вологому стані для професійних робіт з наклеювання шпалер. Ідеально підходить для шпалер під фарбування та універсального використання з деревно-стружковими, фактурними та флізеліновими шпалерами, флізеліновими шпалерами, вініловими та рельєфними шпалерами, а також рулонними шпалерами. Легко змішується і рівномірно наноситься, забезпечує надійну адгезію і чисті, довговічні результати.

- для фактурних, рельєфних, флізелінових і вінілових шпалер, шпалер з деревної стружки та флізелінових шпалер з деревної стружки
- виготовлений з високоякісної метилцелюози з додаванням синтетичної смоли
- Висока вологостійкість при перефарбовуванні
- Сильна початкова адгезія та міцність зчеплення
- Дуже гарне регулювання шпалерних панелей
- Готовність до використання через 15 хвилин
- піддається механічній обробці
- висихає прозоро
- без консервантів

Сфера застосування

Шпалерний клей для паперових, вінілових, флізелінових і деревно-стружкових шпалер. Дуже висока міцність у вологому стані, ідеально підходить для текстурованих шпалер і шпалер з деревної стружки, що фарбуються.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, міцною, очищеною від пилу та жиру. Видаліть старі шпалери, що погано тримаються, і розшарування за допомогою засобу для зняття шпалер baufan. Тріщини та дірки зашпаклювати шпаклівкою для інтер'єру baufan або суперклеєм шпаклівкою decotug. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдяні основи попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення baufan Deep Penetrating Primer LF або попередньою ґрунтовкою (у співвідношенні 1:40). Щоб полегшити подальшу зміну шпалер, рекомендується обробити основу ґрунтовкою baufan Wallpaper Changing Primer, особливо для шпалер, що миються.

Обробка

Співвідношення змішування: Попереднє наклеювання: Змішати 1:40 = 8,0 л води = 60-80 м² Шорсткі шпалери: Змішати 1:20 = 4,0 л води = 20-25 м² Фактурні, флізелінові, вінілові, рельєфні та важкі шпалери: Змішати 1:20 = 4,0 л води = 22-25 м² Всипати пасту в чисту холодну воду, інтенсивно перемішуючи, і знову перемішати через 2 - 3 хвилини. Ще раз інтенсивно перемішати приблизно через 15 хвилин. Нанесіть клей на шпалери пензлем або шпалерним верстатом, прикладіть смуги шпалер один до одного і приклейте після достатнього часу вбирання. Залишки клею негайно видаліть вологою ганчіркою. Не фарбуйте наклеєні шпалери, поки клей повністю не висохне. Дотримуйтесь інструкцій виробника шпалер щодо використання. Для збільшення міцності зчеплення важких спеціальних шпалер і скловолокна можна додати банку клею для шпалер baufan 750 г на упаковку baufan Kraft-Kleister 200 г. baufan Kraft-Kleister стійкий до вапна і цементу. Після використання очистіть інструменти водою.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, навколишнього повітря та основи Зберігати в

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Під час роботи не їсти, не пити і не палити. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати на переробку тільки для вторинної переробки.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.