Вапняна шпаклівка 904

Технічний паспорт

/ Пункт №.026503208 / EAN 4016215105221



Готова до застосування вапняна шпаклівка для мінеральних основ у приміщеннях. Шпаклівка profimur відрізняється високою дифузійною здатністю до водяної пари та регулює й вирівнює вологість повітря в приміщенні. Після повного висихання зашпаклевані поверхні дуже легко шліфуються.

- готові до використання
- для мінеральних основ
- Дуже хороші шліфувальні властивості
- не містить консервантів, розчинників та пластифікаторів
- дуже добре пропускає повітря
- для приміщень

Сфера застосування

Готова до застосування біла шпаклівка на мінеральній основі для обробки стін і стель у приміщеннях.

Підготовка

Підходить для всіх мінеральних основ (бетон, пористий бетон, кальцій-силікатні плити, вапняно-цементні штукатурки, цегляна кладка тощо). Не підходить для гіпсових основ (гіпсові штукатурки, гіпсові шпаклівки, гіпсокартонні плити), підлог, дисперсійних основ, скла, металу, пластику та дерева. Основа має бути сухою, міцною, без пилу та жиру. Сильно вбираючі, піщані та крейдяні основи, а також відшліфовані поверхні слід попередньо обробити силікатним фіксативом.

Обробка

Перед використанням добре перемішайте вапняну шпаклівку «profimur» (за можливості — механічно; можна додати до 3 % води), нанесіть її шпателем або затиркою та розрівняйте до рівня поверхні. При нанесенні на всю поверхню максимальна товщина шару становить 4 мм. Після повного висихання вапняну шпаклівку profimur за потреби можна легко відшліфувати (наждачним папером зернистістю від 150).

Нанесення розпилювачем:
Дозволено використовувати лише безповітряні розпилювачі, які виробник обладнання дозвілив для нанесення шпаклівок, що розпилюються. Робочий тиск: 130 бар; розмір сопла: 551; довжина шланга: макс. 15 м.

Шпаклівка твердне під час висихання — час висихання залежить від товщини шару, стану основи та умов навколишнього середовища. Нанесення наступних шарів фарби та склеювання слід проводити лише після повного висихання зашпакльованої поверхні.

Споживання

приблизно 1,7 кг на м² при товщині шару 1 мм. Точну витрату слід визначити шляхом пробного нанесення на об’єкт.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим, захищеним від дітей і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Примітки

Не застосовувати при температурі об’єкта та приміщення нижче +5 °C та вище +35 °C. Одразу після використання очищати інструменти водою.

Інформацію щодо безпеки див. у паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de або за адресою info@baufan.de.

На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Незатверділі залишки утилізуйте відповідно до коду відходів EWC 08 04 10. Не допускайте потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.