



Декоративно-штукатурна ґрунтовка - це спеціальна ґрунтовка для мінеральних, силікатних та синтетичних покриттів, що сприяє адгезії. Дрібнозерниста, біла пігментована декоративна ґрунтовка забезпечує рівну поверхню, гарне покриття та оптимальну адгезію. Дифузно розтікається, не містить розчинників, підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт - ідеальна основа для високоякісних фінішних покриттів.

- Спеціальна ґрунтовка, що сприяє адгезії, для наступних покриттів мінеральними, силікатними та синтетичними штукатурками
- Покриття основи для технік розпису глазур'ю та емульсійними фарбами
- Текстуруюче покриття для внутрішніх робіт
- білі пігментовані - гарне покриття
- Висока паропроникність
- Не містить консервантів, розчинників і пластифікаторів
- для внутрішніх і зовнішніх робіт

Сфера застосування

Спеціальна ґрунтовка для поглинаючих основ, покращує адгезію і створює тонку структуру для тонкошарових штукатурок, а також внутрішніх і зовнішніх фарб для стін.

Підготовка

Для таких основ, як бетон, цементна і вапняно-цементна штукатурка, цегляна кладка, гіпсові основи, фіброцементні плити і вбираючі дисперсійні штукатурки, а також лакофарбові покриття. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без пилу та жиру. Видалити з основи неміцні матеріали, старі шпалери і погано тримаються шари фарби. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдяні основи заґрунтувати ґрунтовкою baufan Deep Primer LF. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти за допомогою відповідної вирівнювальної суміші baufan.

Обробка

Перед застосуванням добре перемішати і нанести валиком, пензлем або малярською щіткою. За необхідності розбавити макс. 5 % силікатного закріплювача. Забезпечити рівномірне покриття, щоб не було видно відмінностей у кольорі основи. Інструменти очищати водою відразу після використання. Поверхні, вже пофарбовані ґрунтовкою baufan Dekor- und Putzgrund, не можна заповнювати вирівнюючими сумішами на основі гіпсу. Для цього ми рекомендуємо baufan Allespachtel. Час висихання: приблизно 8 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, основа з помірним поглинанням); за несприятливих умов висихання триває довше. Колеровка: макс. 5% універсальних колеровочних концентратів (пензлик LW-Охуд-Ту). Рекомендуємо підбирати колір ґрунтовки до кольору наступного продукту.

Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 350 г/м² Визначити точну витрату можна шляхом нанесення пробного шару на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура нанесення: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Не їсти, не пити і не курити під час роботи з фарбою. Носіть захисні окуляри (не скляні). У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару утилізувати тільки для переробки. ГІСКОД для лакофарбових матеріалів: BSW10 EU Граничне значення вмісту ЛОС для цього продукту: (Кат.: A/h, Wb) = 30 г/л (2010) Вміст ЛОС для цього продукту макс.: 15 г/л.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.