



Стабілізована ґрунтовка на основі силікату калію забезпечує тривалу консолідацію мінеральних основ і надійно регулює поглинання. Створює оптимальні умови для наступних покриттів, а також ідеально підходить для професійного розбавлення силікатних фарб - для максимальної адгезії та довготривалого результату.

- Стабілізована ґрунтовка для водного скла на основі силікату калію
- Ґрунтовка для мінеральних основ
- Розріджувач для силікатних фарб
- Висока паропроникність
- має природні властивості проти цвілі
- Не містить консервантів, розчинників і пластифікаторів
- для внутрішніх і зовнішніх робіт

Сфера застосування

Для фіксації мінеральних основ з високим та різним ступенем поглинання, а також для розрідження силікатних фарб.

Підготовка

Підходить для таких основ, як поверхні стін і стель з бетону, цементної та вапняно-цементної штукатурки, цегляної кладки, гіпсових основ, фіброцементних плит. Також для клейових вапняних, мінеральних і силікатних холодних покриттів. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, поглинаючою, очищеною від пилу та жиру. Основи, які не піддаються консолідації або мають недостатню адгезію, а також шари, що спеклися, необхідно повністю видалити. У разі сумнівів нанести пробний шар. Тріщини, отвори та нерівності усунути відповідною шпаклівкою Baufan. Поверхні, не призначені для фарбування, особливо скляні, алюмінієві та керамічні, заздалегідь заґрунтувати. Негайно змити брызки водою.

Обробка

Перед використанням добре збовтати або перемішати і нанести пензлем, малярським пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. Ґрунтовку можна наносити нерозбавленою або розбавленою водою у співвідношенні 1:2. Дуже поглинаючі основи заґрунтувати двічі мокрим по мокрому і проґрунтувати валиком. Не змішувати з ґрунтовками та фарбами на основі інших матеріалів. Інструменти очистити водою відразу після використання. Час висихання: приблизно 6 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов час висихання відповідно довший.

Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 100 мл/м² Визначити точну кількість витрати шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура нанесення: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Не їсти, не пити і не курити під час роботи з фарбою. Носіть захисні окуляри (не скляні). У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт. Порожню тару утилізувати тільки для переробки. ГІСКОД для лакофарбових матеріалів: BSW40 Граничне значення ЛОС ЄС для цього продукту: (Кат.: A/h, Wb) = 30 г/л (2010) Вміст ЛОС у цьому продукті макс.: 1 г/л.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.