



Постійно еластичний, армований волокном герметик для надійної герметизації тріщин, отворів і протікань. Миттєво стає водонепроникним - навіть під час дощу, снігу або на вологих основах. Надійно зчіплюється майже з усіма будівельними матеріалами і перекриває тріщини до 10 мм. Можна фарбувати і легко наносити, ідеально підходить для ремонту дахів, балконів, водостоків, труб і багатьох інших внутрішніх і зовнішніх поверхонь.

- Постійно еластичний ущільнювач
- Одразу водонепроникний - за будь-якої погоди
- армований волокном
- Перекриття тріщин до 10 мм
- Також прилипає до вологих поверхонь

Сфера застосування

Dieses Produkt eignet sich für die schnelle Reparatur von undichten Stellen auf Dächern, Terrassen, Mauerwerk usw.

Підготовка

baufan Wasser-Dicht прилипає до всіх поширених матеріалів, що використовуються в будівництві, таких як бітум, черепиця, руберойд, алюміній, мідь, цинк, бетон, цегла, кахель, дерево і т.д. Основа повинна бути стабільною і не містити розділяючих речовин. Бруд, нещільну цегляну кладку, мох та іншу рослинність видалити механічним способом. Ненапружені основи, такі як шліфування, крихка штукатурка, необхідно зміцнити за допомогою ґрунтовки baufan Deep Primer LF.

Обробка

baufan Wasser-Dicht готова до використання і не потребує розведення. Її можна наносити пензлем або шпателем. Під час нанесення слід подбати про те, щоб поверхня була герметичною і щоб товщина шару становила не менше 2 мм. При нанесенні на вологу основу або в поганих погодних умовах (низькі температури, дощ і т.д.) другий шар необхідно нанести не пізніше, ніж через тиждень. Повторне покриття акриловими фарбами можливе через 24 години. Час висихання: приблизно 24 години за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість 65%, помірно вбираюча основа); відносна вологість вище 90%, особливо в поєднанні з низькими температурами, може суттєво вплинути на час висихання та якісні властивості.

Споживання

приблизно 1,5 кг/м²

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. Якщо контейнер не відкривати та зберігати належним чином, термін придатності становить щонайменше 48 місяців з дати виготовлення (див. етикетку на упаковці).

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, навколишнього повітря та основи. Носити захисні рукавички/захист очей. ПРИ КОНТАКТІ З ШКІРОЮ (або волоссям): негайно зняти весь забруднений одяг. Вимити/обмити шкіру великою кількістю води. ПРИ ВДИХАННІ: Вивести на свіже повітря і зберігати спокій у положенні, зручному для дихання. Якщо необхідна медична консультація, тримайте під рукою контейнер або етикетку з продуктом. Зберігати контейнер щільно закритим у добре провітрюваному місці. Утилізувати вміст/контейнер у пункті збору небезпечних або спеціальних відходів відповідно до місцевих/регіональних/національних норм. Містить: Нафта (нафта) ADR/GGVSE: UN 1866, 640E, Клас: 3, Cl.-Code: F1,

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Verp.-Gr.: III; LQ7 Продукт не підпадає під дію ДОПНВ, оскільки має температуру спалаху вище 23°C, перевозиться в контейнерах об'ємом менше 450 літрів і має транзитний час більше 40 секунд (розділ 2.2.3.1.5.).

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.